

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBICOLOR® MULTI-SURFACE

Suoraan usealle eri pinnalle



- Maali, jossa on kaikki samassa (pohjamaali + pintakäsittely)
- Suoraan usealle eri pinnalle
- Nopeasti kuivuva
- Sisä- ja ulkokäyttöön

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBICOLOR® MULTI-SURFACE

KUVAUS

Rust-Oleum® CombiColor® Multi-Surface 7300 pinnoite on liuotinpohjainen pohjuste ja pinnoite yhdessä, perustuen modifioituun akryylisideaineeseen, tuottaen hyvän kiinnittymisen monen tyyppiisiin alustoihin. Tuote on lyijy- ja kromivapaa.

KÄYTTÖSUOSITUS

Rust-Oleum CombiColor Multi-Surface 7300 voidaan käyttää monille erilaisille alustoille kuten puulle, metallille, mdf:lle, muuraukselle, tiilelle, useimmille koviille muoveille, vanhalle betonille ja aiemmin maalatuille ja lakatuille pinnoille. Suosittelemme tekemään pienen kiinnittymistestin ennen levittämistä koko pinnalle. CombiColor Multi-Surface on tarkoitettu levitettäväksi siveltimellä ja telalla. Vaativamman teollisuusympäristön metallirakenteille suosittelemme käyttämään CombiColor Original'ia (esite 1-2-3 sivulla 28) yhdessä Rust-Oleum® CombiPrimer® Ruosteenestopohjamaalin 3369/3380 kanssa (esite 1-2-3 sivulla 31).

TEKNISEET TIEDOT

Tiheys:	1.0 – 1.6 kg/l
Kiiltotaso:	Kiiltävä, Satiini, Matta
Lämmönkesto:	80°C (kuiva lämpö), kohonneissa lämpötiloissa voi tapahtua värimuutoksia.

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	4 tuntia (20 °C), 6 tuntia (10 °C), 2 tuntia (30 °C)
Käsittelykuiva:	8 tuntia (20 °C), 16 tuntia (10 °C), 6 tuntia (30 °C)
Uudelleenpinnoitus:	16 tuntia (20 °C), 24 tuntia (10 °C), 8 tuntia (30 °C)
Täysin valmis:	7 vrk (20 °C), 14 vrk (10 °C), 5 vrk (30 °C)

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

82 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

45 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

9-10 m²/l kun paksuus on 45 µm kuivana väristä riippuen

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten työtavasta, pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista rasva, öljy ja kaikki muu lika pinnasta alkalisella (esim. Rust-Oleum® maalinpesu ja puhdistusaineella) tai korkeapaineisella (höyry) puhdistuksella sopivien liuottimien avulla. Poista irtonainen ruoste ja valssihilse sekä irtonainen pinnoite kaapimella, teräsharjalla tai hiomalla. Karhenna hiukan vanhaa edelleen kiinnittynyttä pinnoitetta hiomalla. Testaa sopivuus vanhaan pinnoitteeseen ennen pinnoittamista. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva ennen pinnoitteen levittämistä. Uusi galvanoitu (kirkas alumiinintapainen pinta), sinkitty ja alumiini (uusi ja vanha) pinnat on pohjustettava ensin pohjusteella Rust-Oleum® CombiPrimer 3302 Tartuntapohjamaalilla (esite 1-2-3 sivulla 31). Vanha galvanoitu pinta (mattaharmaa valkoisen ruosteen näköinen) on ensin puhdistettava happamalla puhdistusaineella (esim. Rust-Oleum® Surfa-Etch 108) tai mekaanisesti hiomalla esimerkiksi ScotchBrite sienellä. Erittäin huokoiset pinnat on tiivistettävä ennen pintakäsittelyä CombiColor® Multi-Surface pinnoitteella.

KÄYTTÖOHJEET

Tuote on sekoitettava hyvin ennen levittämistä tasalaatuisuuden varmistamiseksi.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilman, kohteen ja pinnoiteaineen lämpötila on oltava +5 – +35 °C välillä ja suhteellinen kosteus alle 85 %. Pinnan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C kastepisteen yläpuolella.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN

Käytä pitkäharjaksisia luonnonharjassiveltimiä. Ohennusta ei yleensä tarvita.

KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA

Käytä polyamiditela (nylon), jonka nukkapituus on 6-12mm. Telan käyttö vaatii 2 telauksetta suositellun kalvopaksuuden saavuttamiseksi. Ohennusta ei yleensä tarvita.

KÄYTTÖ & OHENNUS: MAALIRUIKUUS

Käyttö ei ole suositeltavaa

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Käytä ohennetta Rust-Oleum 160 (esite 1-2-3 sivu 29).

TURVATIEDOT

VOC taso:	420 g/l
VOC lisäaineen kanssa:	420 g/l
VOC luokka:	A/i
VOC raja:	500 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

2 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° - 35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 14/03/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoort: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskoortien yleiskuvasivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europan suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoi ilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu