

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBICOLOR® ORIGINAL AEROSOLIT

**Aikaa säästävä maali metallinsuojaukseen,
suoraan ruosteen päälle**

- Pohja- ja pintamaali samassa
- Voidaan levittää ruosteen päälle, paljaalle metallille
- Erinomainen riittoisuus: jopa 3m² / astia (täysin peittävä)
- Ei valu pystyosissa
- Käytettävissä 5 °C lämpötilaan saakka

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBICOLOR® ORIGINAL AEROSOLIT

KUVAUS

Korkeakiiltoiset RUST-OLEUM® CombiColor 7300 aerosolit perustuvat uretaaniuokattuun alkydiiniin. Lyijy ja kromivapaa – sisältää ruostumista estäviä pigmenttejä korroosion lisäsuojausta varten – hyvä peitto-ominaisuus – korkea kiiltävyyys.

KÄYTTÖSUOSITUS

Korkeakiiltoiset RUST-OLEUM CombiColor 7300 aerosolit voidaan käyttää suoraan paljaalle pinnalle, josta ruoste on poistettu manuaalisesti tai CombiPrimer Anti-Corrosion 3369 tai 3380 pohjusteella pohjustetulle teräkselle. RUST-OLEUM CombiColor 7300 aerosolit on tarkoitettu pieniin huoltotöihin tai kohentamista varten. RUST-OLEUM CombiColor 7300 aerosoleja tulee käyttää kevyessä teollisuusympäristössä, normaalkosteudessa ja sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Kiiltotaso: Kiiltävä
Ponnekaasu: Propaani/Butaani

KUIVUMISAJAT 20 °C:LÄMPÖTILASSA/RH 50 %

Käsittelykuiva: 6 tuntia
Uudelleenpinnoituskuiva: 2 tunnin jälkeen
Täysin valmis: 7 vrk

TEOREETTINEN MENEKKI

2 - 3 m² per spraypurkki (400 ml).

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista rasva, öljy ja kaikki muu lika pinnasta sopivalla tavalla. Pohjusta kokonaan tai osittain suositeltavalla RUST-OLEUM pohjusteella. Hio tartuntapinnat kunnollisen tartunnan aikaansaamiseksi. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva pinnoituksen aikana. Galvanoidut, sinkityt ja alumiinipinnat on pohjustettava ensin pohjusteella CombiPrimer 3302 tartuntapohjamaalilla.

KÄYTTÖLOSUHTEET

Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi ilman suhteellinen kosteus on oltava alle 85 % ja maalattavan alustan sekä ilman lämpötilan on oltava yli +10 °C. Poista suojakorkki. Ravista voimakkaasti vähintään minuutin ajan sen jälkeen, kun kuulan kilinä kuuluu. Ravista toistuvasti käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä maalattavasta pinnasta. Käytä edestakaista liikettä pitäen purkkia pinnan suuntaisena. Valumien ja juoksemisen välttämiseksi, varmista, että purkki on aina liikkeessä, kun suihkenappia painetaan. Levitä monta ohutta kerrosta muutaman minuutin välein riittävän paksuuden saavuttamiseksi pinnalle. Tyhjennä suutin käytön jälkeen kääntämällä purkki ylösalaisin ja painamalla nappia 2 – 3 sekuntia.

HUOMATTAVAA

Vältä liian paksujen kerrosten tekemistä, koska tämä voi aiheuttaa ongelmia kuivumisessa ja valumisessa. CombiColor Aerosoleja voidaan käyttää CombiColor Original 7300 (sivellinversio) päälle 4 tunnin sisällä tai 72 tunnin jälkeen.

TURVATIEDOT

VOC taso: 535 - 540 g/l
Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatieloihin ja astiaan painettuihin turvallisuusmerkkintöihin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa, säilytettyinä kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa, ei suorassa auringonvalossa ja +5° - +35 °C asteen lämpötilassa.

Julkaisupäivä: 26/03/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europe suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoimattomista muutoksista.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu