

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER



Korkealaatuinen ruosteen- estopohjamaali

- Päällemaalattavissa 2 tunnin kuluttua
- Uusille/ hieman ruostuneille pinnoille
- Harmaa vaaleille pintamaaleille
- Punainen tummille pintamaaleille

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER

KUVAUS

RUST-OLEUM® CombiPrimer Anti-Rust Primer 3369 Punainen ja 3380 Harmaa ovat nopeasti kuivuvia ruosteestopohjamaaleja, jotka perustuvat aromaattivapaaseen, vähäöljyiseen alkydihartsiin. Tuotteet sisältävät ruoste-inhibiitti pigmenttejä ja ne ovat lyijy- sekä kromivapaita.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM CombiPrimer Pohjamaaleja tulee käyttää uusille puhtaille tai hiukan ruostuneille teräspinnoille parantamaan korroosiosuojausta. CombiPrimer 3369 ja 3380 Ruosteestopohjamaalit on tarkoitettu levitettäväksi siveltimellä ja niitä voidaan levittää myös telalla tai ruiskuttamalla. CombiPrimer Ruosteestopohjamaaleja käytetään kevyissä teollisuusympäristöissä, normaalissa kosteudessa ja sisätiloissa. CombiPrimer Pohjamaali on pinnoitettavissa CombiColor Original-maaleilla.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys:	1,21
Kiiltotaso:	Matta
Kiintoainepitoisuus (vol.):	44,8 %
Lämmönkestävyys:	120°C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	1 tunti (20 °C), 2 tuntia (10 °C), ½ tuntia (30 °C)
Käsittelykuiva:	2 tunti (20 °C), 4 tuntia (10 °C), 1 tunti (30 °C)
Uudelleenpinnoitus:	2 tuntia (20 °C), 4 tuntia (10 °C), 1 tunti (30 °C)
Täysin kovettunut:	7 vrk (20 °C), 14 vrk (10 °C), 5 vrk (30 °C)

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

80 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

35 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

12,8 m²/l kuivan kalvon paksuuden ollessa 35 µm

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten levitystavasta, pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy ja muut pinnan epäpuhtaudet alkalisella puhdistus/rasvanpoistoaineella kuten Rust-Oleum ND14 tai korkeapaine (höyry) puhdistuksella yhdessä sopivan liuottimen kanssa. Poista irtonainen ruoste, valssihilse ja irtonainen pinnoite kaapimalla ja teräsharjalla luokkaan St2/3 (ISO 8501-1: 1988). Karhenna pintaa hiukan hiomalla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoite on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilman, alustan ja pinnoitusaineen lämpötilan on oltava +5 ja +35 °C välillä ja suhteellinen kosteus alle 85 %. Alustan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C kastepisteen yläpuolella.

KÄYTTÄMINEN & OHENNUS: SIVELLIN

Ohentaminen max. 10 % RUST-OLEUM 7301 ohentimella. Käytä pitkäharjaista luonnonharjassivellintä.

KÄYTTÄMINEN & OHENNUS: TELA

Ohentaminen max. 10 % RUST-OLEUM 7301 ohentimella. Käytä telaa, jonka nukkapituus on keskipitkää 8 – 12 mm. Telan käyttö voi vaatia kaksi levityskertaa suositellun kalvopaksuuden saavuttamiseksi.

KÄYTTÄMINEN & OHENNUS:RUISKUTUS

10 – 20 % välillä RUST-OLEUM 7301 ohentimella. Painovoimakuppi tai painekuppi. Kärjen koko: 1.2 -1.8 mm. Ruiskutusaine: 2 – 4 bar.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Käytä RUST-OLEUM 7301 ohenninta tai lakkabensiiniä.

HUOMAUTUKSET

Maksimi kuivan kalvon paksuus pinnoituskertaa kohti: 60 µm kuivana, vastaa 135 µm märkänä.

TURVATIEDOT

VOC taso:	424 g/l
VOC taso valmiit värit:	490 g/l
VOC luokka:	A/i
VOC raja:	424 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/12/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum European suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuojaja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu