

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## EPOXYSHIELD® PUHDISTUS- JA RASVANPOISTOAINE

# Puhdistus- ja rasvan- poistoainetiiviste lattioille

- Poistaa rasvaa, öljyä ja muuta likaa
- Käytännössä hajuton
- Ei syttyvää, laimennus vedellä
- Riittoisuus 6 – 8 m<sup>2</sup>/l
- Betonille ja aiemmin maalatuille pinnoille

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# EPOXYSHIELD® PUHDISTUS/ RASVANPOISTOAINE

## KUVAUS

Puhdistus/rasvanpoistoaine on alkalinen tiiviste, ei-syttyvä, virtuaalisesti hajuton puhdistus ja rasvanpoistoaineliuos lattiolle.

## KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM®2901 - EPOXYSHIELD® Lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta tulee käyttää rasvan, öljyn, proteiinien, lian ja muiden pinnalla olevien epäpuhtauksien poistamiseen pinnoitteesta, mineraali-, betoni- ja teräsalustoilta. RUST-OLEUM®2901 - EPOXYSHIELD®lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta levitetään keinosienellä, rätiltä tai jäykällä nylonharjalla tai luudalla. RUST-OLEUM®2901 - EPOXYSHIELD®Lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta voidaan käyttää myös lisäaineena korkeapaine (höyry) puhdistuksessa.

## TEKNISET TIEDOT

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

### TEOREETTINEN MENEKKI

6 – 8 m<sup>2</sup>/l

### KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten levitystavasta, pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana

### KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Pyyhi rasva, öljy, home ja muu lika pois niin hyvin kuin mahdollista. RUST-OLEUM®2901 - EPOXYSHIELD® Lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta voidaan levittää sienellä, rätiltä ja harjalla tai puhdistuskoneella. Kun sitä käytetään puhdistuskoneessa, laimenna 50 % kylmällä vedellä. Huuhtelee käytön jälkeen runsaalla puhtaalla vedellä. Poista vesi puhdistuksen jälkeen ja anna pinnan kuivua huolella, koska pinnalle jäänyt tai rakoihin joutunut kosteus voi aiheuttaa pinnoitteen ennenaikaista huononemista. Suuren pinnat tai huonot kuivumisolosuhteet voivat vaatia pidemmän kuivumisajan ennen kuin pinnoitetta voidaan levittää.

### KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan on oltava alueella 5 ja 35 °C.

### HUOMAUTUKSET

Huuhtelee pinta vedellä aina puhdistuksen jälkeen.

### TURVATIEDOT

VOC taso: 9 g/l  
Leimahduspiste: Ei tulenarka

Turvallisuusmerkinnät:

Tutustu käyttöturvatieltoeseeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin huolella.

### KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta..

Maahantuojat ja markkinoijat:  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colomova.fi  
www.colomova.fi

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32(0) 13 460 200  
F: +32(0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu