

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## EPOXYSHIELD® ULTRA



# Yksikomponenttinen vesiohenteinen, nopeasti kuivuva lattiapinnoite

- Kevyelle ja keskiraskaalle liikenteelle
- Helppo levittää
- Kosketuskuiva jo 2 tunnissa
- Satiininen mattapinta
- Kestää hyvin autonrenkaita ja erilaisia kemikaaleja

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# EPOXYSHIELD® ULTRA

## KUVAUS

Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen, vesiliukoinen lattiapinnoite (epoksimuokattu akryyli) kevyeen ja keskiraskaaseen käyttöön (normaali jalankulku/ rajoitettu ajoneuvoliikenne). Kestää hyvin polttoöljyä, moottoriöljyä, jäähdytysnestettä, erilaisia kotikemikaaleja ja useimpia rengastyypppejä.

## KÄYTTÖSUOSITUS

Epoxyshield® 5200 ULTRA voidaan levittää betonilattoille, jotka ovat täysin puhtaita, kuivia ja käsitelty Epoxyshield® Sealer 5220 tiivistysaineella.

Älä levitä pehmeille ja täysin tiivistetylle betonille tai betonille, jossa on käytetty kovetusainetta. Tällaiset aineet estävät kiinnittymisen. Epoxyshield® 5200 ULTRA voidaan levittää myös vanhan hyvin kiinnittyneen pinnoitteen päälle.

## TEKNISEET TIEDOT

Tiheys:	1,16 - 1,21
Kiiltotaso:	Satiini
Kiintoainepitoisuus vol.:	38 – 42 %
Kiintoainepitoisuus paino:	48 – 52 %

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	2 tuntia (20 °C), 4 tuntia (10 °C), 1½ tuntia (30 °C)
Käsittelykuiva:	6 tuntia (20 °C), 8 tuntia (10 °C), 4 tuntia (30 °C)
Uudelleenpinnoitus:	6 tuntia (20 °C), 8 tuntia (10 °C), 4 tuntia (30 °C)
Täysin kovettunut:	1 viikko (20 °C), 1 viikko (10 °C), 1 viikko (30 °C)

## SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

## SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

40 µm

## TEORETTINEN MENEKKI

Noin 9 m<sup>2</sup>/l 40 µm kalvolle kuivana

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Noin 9 +/- 2 m<sup>2</sup>/l. Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten levitystavasta, pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista rasva, öljy ja kaikki muu lika pinnasta Epoxyshield® 2901 puhdistus/rasvanpoistoaineella (esite 1-2-3 sivulla 43) yhdessä korkeapainepesun kanssa. Anna uuden betonin asettua vähintään 30 päivää ennen pinnoitteen levittämistä. Poista valukalvo, irtonainen ja vaurioitunut betoni hiekkapuhaltamalla tai etsaamalla RUSTOLEUM Surfa-Etch 108:lla. Korjaa kaikki reiät ja murtumat Epoxyshield® betoninkorjaustuotteilla (sivu 43). Esikäsittele aina imukykyiset, huokoiset pinnat Epoxyshield® Sealer 5220:lla (sivu 40). Karhenna tai hiekkapuhalla hyvin tiiviit ja pehmeät betonipinnat ja käsittele Epoxyshield® Sealer 5220 tiivistysaineella tai pinnoita RUST-OLEUM 3333 Super Adhesive kiinnitysaineella. Karhenna hiomalla kiinni olevat, aiemmat lattiapinnoitteet hyvän tartunnan varmistamiseksi. Poista huonosti kiinnittynyt vanha pinnoite teräsharjalla ja hiekkapaperilla. Pinnoituksen aikana pinnan on oltava puhdas ja kuiva.

## KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilman, kohteen ja pinnoiteaineen lämpötila on oltava +10 – +35 °C välillä ja suhteellinen ilmankosteus alle 85 %. Pinnan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C kastepisteen yläpuolella.

## KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN

Tuote on käyttövalmis, ohennusta ei tarvita.

## KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA

Tuote on käyttövalmis, ohennusta ei tarvita. Käytä nylon maalaustelaa (n. 12 mm:n nukkapituus). Telalla levittäessä, 2 kerrosta voi olla tarpeen vaaditun kalvopaksuuden saavuttamiseksi.

## VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen saippuavedellä.

## HUOMAUTUKSET

Tuotteen kulutuskestävyyden parantamiseksi siihen voidaan sekoittaa Rust-Oleum Ultra Wear 400 lisäainetta. Yksi pakkaus (750 g) riittää 5 l pinnoitteeseen. Sekoitusta on sekoitettava säännöllisesti kerrostumisen estämiseksi astian pohjalle. Mikäli bensiiniä roiskuu/valuu lattialle, älä pyyhi lattiaa, vaan anna haihtua. Pinnoite palautuu itsestään. On suositeltavaa odottaa pinnoituksen jälkeen ainakin 1 viikko ennen ajoneuvon pysäköintiä.

## TURVATIEDOT

VOC taso:	72 g/l
VOC lisäaineen kanssa:	72 g/l
VOC luokka:	A/i
VOC raja:	140 g/l
Leimahduspiste:	Ei tulenarka

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoort:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskoortien yleiskuvaus sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

**Maahantuoja ja markkinoija:**  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colomova.fi  
www.colomova.fi

**Valmistaja:**  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu