



HARD HAT® KUUMANKESTÄVÄ PINNOITE

Kuumuudenkestävä pinnoite 750°C lämpötilaan asti



- Jatkuvan kuumuuden kesto 650°C asti
- Huippulämpötilan kesto 750°C asti
- Paljaalle metallille tai hiukan ruostuneille pinnoille
- Ihanteellinen moottoreille, lämpöpuhaltimille, putkille, venttileille jne.
- Käsiteltävissä 3 tunnin kuluttua (+20 °C lämpötilassa)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® KUUMANKESTÄVÄ PINNOITE 1015 ja 1078

KUVAUS

Hard Hat® 1015 ja 1078 ovat kuumuudenkestäviä pinnoitteita, jotka perustuvat silikonimuokattuun alkydihartsiin.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM Hard Hat 1015 ja 1078 tulee käyttää uusille paljaille teräspinnoille, hiekkapuhalletuille teräksille, kevyesti ruostuneille teräspinnoille tai hyvin esivalmistetuille maalatuille alustoille, kuten kaasu/hiligrilleille, tulisijoille, lämmittimille, uuninluukuille jne. Pinnoitteet on tarkoitettu pieniin huoltotöihin tai paikkauksiin ja ne ovat kuumuudenkestäviä +750 °C kuivaan lämpötilaan saakka (lyhytkestoisen huipun kestävyys) suojaisissa paikoissa tai sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste:	Satiini
Korroosioluokka:	N/A
Lämmönkesto:	Vakio +600 °C (kuiva kuumuus). Lyhytaikainen huippukesto +750 °C (kuiva kuumuus)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	2 tuntia
Käsittelykuiva:	8 tuntia
Uudelleenpinnoitus:	24 tunnin kuluttua
Täysin kuivunut:	24 tuntia sen jälkeen kun +150 °C:n minimi huoltolämpötila on saavutettu. Kuumenna pinnoitus vaiheittain +150 °C lämpötilaan (max. +50°C/tunti).

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

35-40 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

10-12m²/l kuivan maalikalvon ollessa 35-40 µm

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Karhenna tartuntapintaa hiukan hiomalla hiekkapaperilla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOLOSUhteet

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan +5 - +35 °C asteen välillä.

KÄYTTÖOHJEET

Sekoita huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä. Älä ohenna. Käsittelyn jälkeen pinnoite tulee kuumentaa +150 °C:n huoltolämpötilaan. Kuumenna pinnoitetta vaiheittain max. +50 °C / tunti, kunnes saavutetaan +150 °C lämpötila.

HUOMAUTUKSET

RUST-OLEUM Hard Hat 1015 ja 1078 ovat itse pohjamaaleja ja niitä ei saa käyttää sellaisten pohjamaalien tai pinnoitteiden päällä, jotka eivät ole kuumuudenkestäviä.

TURVATIEDOT

VOC-taso:	1015 457 g/l
	1078 415 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 05/12/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoi ilmoitusta.

Maahantuojat ja markkinoijat:
Colormova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colormova.fi
www.colormova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu