

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



HARD HAT® FLUORESOIVAT PINTAMAALIT

UV valossa hohtava pinnoite



- Erittäin hyvin näkyvä hohtava pinnoite
- Ihanteellisia sabluunoille, turvamerkintöihin ja värikoodaukseen
- Paras tulos saadaan levittämällä pohjalle matta valkoinen 2190
- Paras kiilto saadaan viimeistelemällä värittömällä 2500 pinnoitteella
- Käsiteltävissä 30 minuutin jälkeen (20 °C:ssa)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® FLUORESOIVAT PINTAMAALIT (2222, 2233, 2264, 2242, 2255)

KUVAUS

Hard Hat® Fluorescent 2200-sarjan pinnoitteet perustuvat nopeasti kuivuvaan vähäöllyiseen soija-alkydiin. Tuotteiden pigmentit ovat lyijy- ja kromivapaita.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM Fluoresoivia pintamaaleja tulee käyttää RUST-OLEUM Hard Hat 2190 mattavalkoisen värin päälle; ulkokäytössä on suositeltavaa pinnoittaa fluoresoivat pintamaalit RUST-OLEUM Hard Hat 2500 värittömällä suoja-aineella. Fluoresoivat pintamaalit on tarkoitettu turvamerkintään tai signalointiin ja niitä tulee käyttää kevyen teollisuuden ympäristössä, normaalissa kosteudessa ja sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste: Matta
Ponneaine: Dimetyylieetteri
Lämmönkesto: +100°C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva: 15 min.
Käsittelykuiva: 30 min.
Uudelleenpinnoitus: 1 tunnin jälkeen
Täysin valmis: 3 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

2.1 m² per spraypurkki kuivan kalvopaksuuden ollessa 25 µm

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista rasva, öljy ja kaikki muu lika pinnasta sopivalla menetelmällä. Hio irtonainen pinnoite pois ja karhenna kiinteä pinta mattapintaiseksi. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden tulee olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan yli +0 °C.

KÄYTTÖ

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kiilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvin edestakaisin liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein riittävän kalvopaksuuden aikaansaamiseksi. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUKSET

Fluoresoivat pinnoitteet tulee levittää valkoiselle alustalle maksimikirkkauden saavuttamiseksi. UV-valossa väri haalistuu ajan myötä, haalistumisnopeus on suoraan suhteessa kuivan kalvon paksuuteen ja UV-valon voimakkuuteen.

TURVATIEDOT

VOC taso: 653 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

3 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa 5° ja 35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvasivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuuvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuojat ja markkinoijat:
Colornova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colornova.fi
www.colornova.fi

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu