

Liberon Ranskalainen Sellakkakiillokke – Ohjeet ranskalaiseen kiillotukseen:

Ranskalainen kiillotus

Ranskalaiseksi kiillotukseksi kutsutaan korkeakiiltoista, sileää ja todella näyttävää sellakalla käsiteltyä pintaa. Aito sellakkakiillotus antaaakin täyteläisen ja niin ainutlaatuisen kiillon, että millään muulla menetelmällä ei voi vastaavaa saavuttaa. Siksi sellakkaa käytetään edelleenkin, vaikka se ei lakkana ole käsiteltäessä enää kätevempiä.

Sellakkaa ja erityisesti ranskalaista kiillotusta pidetään hyvin haastavana pintakäsittelynä, koska se vaatii hyvin monta lakan levityskerrosta sekä välihiontaa kerrosten välillä. Tämä käsittely vaatii erityisesti kärsivällisyyttä ja aikaa. Ranskalaisen kiillotuksen voit tehdä tupolla tai siveltimellä. Jos ei aikaisemmin ole tehnyt ranskalaista kiillotusta, tekniikkaa kannattaa harjoitella jollekin puiselle harjoituspalalle, ennen kuin alkaa käsittelemään esim. antiikkikalusteita.

Ranskalainen kiillotus tupolla

Perinteinen ranskalainen kiillotus tehdään puuvillakankaasta valmistetulla tupolla. Kosteudella ja lämpötilalla on suuri vaikutus ranskalaisen kiillotuksen onnistumiseen. Voidaan sanoa, että mitä lämpimämpi ja kuivempi ilma on, sitä paremman pinnan saat aikaan. Myös käsiteltävän kalusteen tulisi olla lämmin ja kuiva.

Valmistelu alkaa työvälineen, puuvillatupon valmistuksesta. Tupon valmistamiseen tarvitset 100 % puuvillakangasta, hienoa puuvillatrasselia tai -vanua, pellavaöljyä, hienoa vesihiontapaperia (karheus 600), spriitä ja tietenkin sellakkaa. Leikkaa puuvillakankaasta neljä tai viisi neliön muotoista kangastilkkaa, joiden sivut ovat 15–30cm. Taittele kangas n. 10-15cm kokoiseksi neliöksi. Purista puuvillavanusta tupolle täytettä. Ota niin paljon vanua, kuin jaksat puristaa kasaan nyrkkisi sisään. Aseta tiivis pallo kankaan päälle ja taittele kangas kulmistaan vanun ympäri. Ota toinen kangaspala ja aseta saatu neliskanttinen nyytti sen päälle hivenen lähemmäksi yhtä kulmaa. Nosta alla olevan kankaan kulmat ylös ja pyöritä ylimääräinen kangas niin, että tästä syntyy tiukka paketti. Paketin kasaamisessa voit käyttää spriitä apuna, kostuttamalla sillä kangasta.

Sekoita sellakkaa ja spriitä niin, että puolet on sellakkaa ja puolet spriitä. Kasta tuppoo avaamalla se, ja kaatamalla sekoittamaasi liuosta suoraan vanuun. Kääri tuppoo kasaan, ja kun puristat sitä, sellakka tunkeutuu kankaan läpi. Sellakan levitystupolla voit työskennellä pitkään, sitä vain puristetaan lisää ja sellakkaa tunkeutuu tupon sisältä lisää. Kun sellakan levitystuppoo tuntuu kuivalta, lisätään vain puristusta, ja sellakan levitystä voidaan jatkaa. Kun sellakkakiillotuksen tekemistä aloitellaan, kiillotustuppoo saa olla märkä, ja se luovuttaa sellakkaa ilman puristamista tai painamista. Kun tuppoo alkaa kuivua ja tarvitsee lisää puristusta kiillotettavaa pintaa vasten luovuttaakseen sellakkaa, alkaa puuvillakankaan kiillotusvaikutus toimia aiemmin levitetyn sellakkapinnan kanssa muodostaen todella kiiltävää pintaa. Huomaa, että tupolla levittämisen idea on levittää

erittäin ohuita kerroksia. Ennen levityksen aloittamista kokeile, että tuppo ei ole liian kostea painamalla tuppoo esimerkiksi paperia vasten.

Muista ohentaa sellakkakiilloketta, muuten sen levittäminen riittävän ohuesti ei onnistu. Jos tuppoon on ladattu liikaa sellakkakiilloketta, jättää se jälkeensä epätasaisen ja juovikkaan pinnan. Muista levittää kulmiin riittävästi sellakkakiilloketta. Osan kalusteesta, kuten erittäin monimutkaiset pinnat voit lakata myös siveltimellä. Levitä sellakkakiilloke joutuisasti. Jos tuppo pysähtyy, palaa pinta puhki ja joudut aloittamaan työn alusta. Tupon pitää liikkua myös silloin, kun aloitat tai lopetat sellakkakiillokkeen levittämisen. Jos olet tehnyt virheen, odota kunnes pinta on kuivunut ja hio se erittäin hienolla hiekkapaperilla tasaiseksi. Vaihda tuppoon uusi puuvillakangas, jos edellinen on kulunut puhki tai likaantunut.

Säilytä kiillotustuppoa ilmatiiviissä lasi- tai muovipurkissa, jonka pohjalla on hivenen spritä, niin tuppo säilyy käyttökunnossa pitkään. Jos kiillotustuppo pääsee kuivumaan, sinun on tehtävä uusi.

Tee välihionta, kun pinta on kuivunut 2-3 tuntia, mutta varo, ettet hio pintaa puhki. Puhdista pöly huolellisesti ja levitä uusi ohut kerros sellakkakiilloketta. Anna valmiin pinnan kuivua riittävän kauan.

Ranskalainen kiillotus siveltimellä

Ranskalainen kiillotus voidaan tehdä myös siveltimellä. Siveltimeksi valitaan laadukas "laiha" tasoittajasivellin. Ohenna sellakkakiilloke sprillä suhteessa 50/50. Kasta siveltimestä korkeintaan 1/3 osaa ohennettuun sellakkaan. Levitä sellakka nopein ja päättävöisin vedoin. Korjaa mahdolliset valumat välittömästi. Sellakka kuivuu erittäin nopeasti, ja siveltimen vedot jäävät näkyviin osittain kuivaan lakkaan.

Anna pinnan kuivua ja hio kevyesti hienolla 300 tai 600 hiekkapaperilla. Mitä enemmän kerroksia olet lakannut, sitä hienompi hiekkapaperi otetaan käyttöön. Poista hiontapöly ja levitä uusi kerros, joka kuivuttuaan hiotaan. Jatka näin viiden tai kuuden kerroksen verran. Tämän jälkeen anna pinnan kuivua yön yli. Seuraavana päivänä jatkat samoin kuin edellisenä. Kun teet välihiontaa, muista, ettet hio pintaa puhki. Jos teet virheitä, anna pinnan kuivua ja hio pinta tasaiseksi. Mitä useampia kerroksia levität, sitä kiiltävämpi pinnasta tulee.

Anna pinnan kuivua viikko, ja kiillota se sitten Liberon Ring Remover lakkapintojen kiillotusaineella.

Liberon-tuotteiden maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy

Jos tarvitset neuvoja ranskalaisen kiillotuksen tekemiseen, asiakaspalvelumme auttaa mielellään:

E-mail: info@colornova.fi

Puh. 010 321 0540

www.colornova.fi