

**ST  
YL®**



Tuotenumero:  
6021863

**ST  
YL®**

## **ZINC-ALU** SINKKI-ALU PINTAMAALI

Nopeasti kuivuva mattapintainen sinkkipinnoite aluhiukkasilla ulkokäyttöön, sisältää runsaasti sinkkiä.

- Sinkkipinnoite sinkitylle ja käsittelemättömälle teräkselle
- Suojaus ja pintakäsittely samassa
- Antaa raudalle ja teräkselle kestäväen suojan korroosiota vastaan
- Sopii hitsausaumojen päälle välittömästi hitsauksen jälkeen
- Loppullinen väri yhdellä kerroksella vastaa uutta galvanoitua materiaalia
- Ulkokäyttöön

colornova.fi • rustoleum.fi



## ZINC-ALU

### SINKKI-ALU PINTAMAALI

Matta, kimalteleva ja nopeasti kuivuva sinkkipinnoite, jolla on hyvä täyttöominaisuus sinkitylle ja käsittelemättömälle teräkselle. Pinnoite tarjoaa erinomaisella tarttuvuudella raudalle ja teräkselle kestävän suojan korroosiota vastaan. Suojaus ja pintakäsittely samassa, voidaan myös päällemaalata STYL Pintamaaleilla. Sopii hitsaussaumojen päälle välittömästi hitsauksen jälkeen. Loppullinen väri yhdellä kerroksella vastaa uutta galvanoitua materiaalia.

#### Valmistelu

Pinnan on oltava kuiva ja rasvaton. Hio pinta sileäksi ja poista pöly. Ulkokäytössä poista sammal- ja leväkerrostumat. Suojaa ympäristö maaliumulta.

#### Käyttö

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan, jatka sekoitusta vielä 1 minuutin ajan. Ravista ajoittain myös käytön aikana. Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

Pidä purkkia noin 30cm päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta 1 yhtenäinen kerros.

#### Käytön jälkeen

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekunnin ajan saadaksesi suuttimen puhtaaksi maalinjämmistä.

#### Rajoituksia

Työskentele hyvin tuuletetussa tilassa ja käytä tarvittaessa sopivia suojavälineitä. Älä suihkuta alle +10°C:n lämpötilassa, kirkkaassa auringonpaisteessa tai sateen uhatessa. Säilytä viileässä ja kuivassa tilassa.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 04/2020.

#### Riittoisuus:

Noin 1,1 m<sup>2</sup> / purkki\*

#### Kuivumisaika:

Kosketuskuiva: 20min

Käsittelykuiva: 1h

Päällemaalattavissa: 2h kuluessa tai 48h jälkeen.

#### Pakkauskoko: 400ml

Pakkauksen korkki näyttää värin ja pinnan.

\* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan huokoisuuden mukaan.