

# Amme- Pesuallas



## KÄYTTÖKOhteET

**Pesutiloihin, ammeisiin, suihkuoljaisiin, bideisiin**  
Porsliinille, emaloidulle, keraamiselle, valuraudalle,  
emaloidulle teräkselle, akryylihartsille (PVC)

## Pesualtisiin

Emaloidulle porsliinille ja  
teräkselle, kaakelille, marmorille

## TÄYDELLINEN JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS

Täydellinen Remontointi-maali + suoja-aine on erityisesti suunniteltu uudistettaville pinnoille ja materiaaleille, jotka ovat rasitukselle ja kovalle kulutukselle alttiita. Tuotteen yhdisteet ja erityiset polymeerit sekä lisäaine yhdessä muodostavat suorituskykyisen koostumuksen, jolla saadaan aikaan erittäin korkealuokkainen lopputulos kestävään päivittäistä käyttöä kylpyhuoneissa.



2 x 0.5L

- Suoraan ammeisiin, pesualtisiin, suihkuoljaisiin
- Erittäin kestävä pinta toistuvassa käytössä veden alla

Hydro + Teknologia luo suojan joka tekee pinnasta täysin Vedenpitävän (100%). Maalipinta kestää jatkuvaa käyttöä veden alla sekä lämpötilavaihteluita.

## VÄRISÄVYT

**Kiiltoaste:**  
**SEMI GLOSS 50**

White

# Amme- Pesuallas

8 h

Uusintakerros

Vesi

Työvälineiden puhdistus

7 vrk

Kuivumisaika ennen  
ammeen/pesualtaan käyttöönottoa

## TYÖVÄLINEET:



- Pieni vaahтомуovitelaa kaareville pinnoille
- Lakkatela isommille, tasaisille pinnoille



Sekoitustikku



Keinokuitusivellin

## ESIKÄSITTELY

Poista silikonisaumat ennen maalausta. Tiivistä uudelleen maalin kuivuttua. Älä aseta teippiä vastamaalattuun pintaan. Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Puhdista pinta soodapohjaisella maalinpesuaineella. Huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua 24h.

## KÄYTTÖ

**1. MAALIN LEVITYS :** Käytä maalia +12 ja +25°C asteen välillä, välttä vetoa. Tyhjennä lisäainepakkauksen (löytyy pakkauksen kannen alta) sisältö maalin sekaan. Sekoita huolellisesti tikulla pohjaa myöten 5 minuuttia, kunnes lisäaine on sekoittunut maalin sekaan ja maali on tasaisen värinen. Irroita hanat ja viemäriosat, tai suojaa ne laadukkaalla maalarinteipillä. Maalaa vaikeapääsyiset kohdat sekä hanan ympärys siveltimellä. Levitä ensimmäinen kerros vaahтомуovitelalla aloittamalla altaan pohjasta. Jatka maalin levittämistä reunojen suuntaan 15cm:n pituisina vetoina. Älä levitä toista kerrosta ennen kuin ensimmäinen kerros on kuivunut 8h. Maali ei välttämättä peitä ensimmäisellä kerralla, mutta toinen kerros varmistaa yleensä täydellisen peittävyden. Poista maalarinteippi heti ensimmäisen levityksen jälkeen. Maalin kuivuttua 8h, suojaa pinnat uudelleen teipillä, johon ei haluta maalia ja levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen. Poista maalarinteippi heti ja anna kuivua jälleen 8h.

**2. SUOJALAKAN LEVITYS :** Tyhjennä lisäainepakkauksen (löytyy pakkauksen kannen alta) sisältö suojalakan sekaan. Sekoita huolellisesti tikulla pohjaa myöten 5 minuuttia, kunnes lisäaine on sekoittunut lakan sekaan ja lakka on tasaisen värinen. Levitä päästä päähän ristikkäisin vedoin ja viimeistele työstämäsi alue aina tasaisella vedolla samaan suuntaan. Anna kuivua 8h ja levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.

**On tarpeellista odottaa 7 vuorokautta ennen kuin amme voidaan ottaa uudelleen käyttöön (jatkuva kosketuksessa veden ja pesuaineiden kanssa).**

*\* Kun lisäaine on lisätty maalin sekaan, maali on käytettävä 10 vuorokauden kuluessa varmistaaksesi täydellisen kiinnittymisen ja pinnan kestävyden.*

## V33 VINKKEJÄ

- Maalin lopullinen kiinnittyminen ja pinnan kovuus saavutetaan 20 vuorokauden kuluessa levityksestä. Käsittele pintaa varoen 20 ensimmäisen vuorokauden aikana välttämällä mekaanista rasitusta, hankausta, likaantumista ja kemikaalipesua.