



ESIKÄSITTELYAINE Lattiakaakelit Kaakeli-Marmori-Betoni



KÄYTTÖKOHDDE

Tuote on suunniteltu esikäsitteilyyn sekä käsittelemättömälle että maalatulle kaakeli-, marmori-, kivi- ja betonilattialle.

Ei sovellu vahatulle tai öljytylle pinnalle, eikä puulattioille tai puun johdannaisille, kuten laminaatti tai mdf-melamiini. Uudelle sementille tai betonille: anna valun kuivua min 3 kuukautta.

ESIKÄSITTELYAINE MAALATTAVILLE KAAKELI-, MARMORI- JA BETONILATTIOILLE



1L

Uusi koostumus! Ei vaadi esipesua maalarinpesuaineella.

- Parantaa maalin tartuntaa
- Syväpuhdistaa kaakelit ja saumat
- Neutralisoi lattiapinnan
- Lisää lattiamateriaalin huokoisuutta

Esikäsitteilyaine on ideaali tuote tasaisille ja likaisille kaakelilattioille, betonille ja marmorilattioille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Tuote takaa maalin kiinnittymisen sekä onnistuneen viimeistelyn.

VÄRISÄVY

Väritön



ESIKÄSITTELY KAAKELILATTIOILLE

Lattiakaakelit

1L +/- 40m²

24 h

Kuivumisaika ennen maalausta

TYÖVÄLINEET:

- Kastelukannu tai ämpäri
- Jäykkä harja

ESIKÄSITTELY

Poista lattialta kaikki irtoroska imuroimalla tai harjaamalla. Älä käytä emäksisiä pesuaineita ennen esikäsitteilyä. Huuhtelee lattia vedellä ennen esikäsitteilyaineen käyttöä. Sulje lattialämmitys 24h ennen maalausta.

KÄYTTÖ

1. Kaada laimennussuhteen mukainen määrä esikäsitteilyainetta joko ämpärissä tai kastelukannussa olevaan veteen ja sekoita, varoen läikyttämästä ainetta. Käytä suojakäsineitä ja -laseja.
2. Levitä laimennus joko kastelukannulla tai harjalla tasaisen levityksen varmistamiseksi koko käsiteltävän alueen pinnalle.
3. Hankaa lattiaa voimakkaasti jäykällä harjalla, kiinnittäen erityistä huomiota saumoihin ja reunoihin, jonka jälkeen anna vaikuttaa 30 minuuttia. Jos aine kuivuu pintaan tämän aikana, levitä ainetta lisää ja hankaa sitä lattiaan harjan kanssa.
4. Huuhtelee aine pois huolellisesti puhtaalla vedellä. Toista kunnes koko lattia on täysin vapaa rasvasta, sementtiliimasta tai sementtipölystä. Anna kuivua vähintään 24 tuntia.
5. Maalaa V33 Remontointi-lattiamaalilla.

TIEDOT

LAIMENNETTAVA TUOTE

Laimennussuhde riippuu lattian huokoisuudesta ja likaisuudesta:

- Huokoinen ja vanha betoni: 1L + 30L vettä = 40m²
- Tiivis, tasainen, ei huokoinen kuten kaakeli: 1L + 10L vettä = 12m²

Tiivisteen määrää voidaan tarvittaessa lisätä.