

# Suojalakka



## KÄYTTÖKOHDE

Suojaa vaakatasossa olevia pintoja (työtasot, kalusteet), jotka on maalattu V33 Remontointimaaleilla.

### Työtasoille ja kalusteille

Lakatuille ja maalatuille pinnoille: puulle, melamiinille, laminaatille, kaakelille

## SUORAAN MAALIPINNAN PÄÄLLE – ITSESTÄÄN TASOITTUVA LAKKA

Täydellinen Remontointi-lakka on erityisesti suunniteltu kestämaan uudistettavissa, kulutukselle alttiina olevissa pinnoissa ja materiaaleissa. Tuotteen yhdisteet ja erityiset polymeerit sekä lisäaine yhdessä muodostavat suorituskykyisen koostumuksen, jolla saadaan aikaan erittäin korkealuokkainen lopputulos kestämaan päivittäistä käyttöä kodin pinnoilla sisätiloissa.

## SUORAAN MAALIPINNAN PÄÄLLE – ITSESTÄÄN TASOITTUVA LAKKA



0.5L

- Suojaa työtasoja naarmuuntumiselta
- Äärimmäisen kestävä tahroille ja rasvalle

### Lämmönkestävä lakka

- Lakkapinta kestää lämpöä +100C (kuumat roiskeet)
- Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Kestää äärimmäisen hyvin naarmuuntumista, hankausta ja iskuja, rasvaa, tahroja ja ruoka-aineita

## VÄRISÄVYT

Clear  
SATIN 35

Täydellinen Remontointi-suojalakka antaa pitkäikäisen suojan työtasoille. Kuten suojakuori, kalvo suojaa tasoa kestävästi päivittäisessä käytössä.

500ml = +/- 2,5m<sup>2</sup>  
2:lla KÄSITTELYLLÄ VALMISTA

4 h

Uusintakerros

Vesi

Työvälineiden puhdistus

24 h

Käyttövalmis

**TYÖVÄLINEET:**

Keinokuitusivellin



Lakkatela

**ESIKÄSITTELY**

Täydellinen Remontointi-suojalakka on olennainen tuote vahvistamaan vaakapintaisia tasoja, jotka on maalattu V33 Remontointimaalilla. Ennen suojalakan levittämistä, anna maalin kuivua käyttövalmiiksi (24h).

**KÄYTTÖ**

Käytä lakkaa +12 ja +25°C asteen välillä, vältä vetoa.

1. Tyhjennä lisäainepakkauksen (löytyy pakkauksen kannen alta) sisältö lakan sekaan. Sekoita huolellisesti tikulla pohjaa myöten 5 minuuttia, kunnes lisäaine on sekoittunut lakan sekaan ja lakka on tasaisen värinen.
2. Levitä tasaisesti kaksi kerrosta lakkaa (levitä toinen kerros 4 tunnin kuluttua), ristikkäisin vedoin varmistaaksesi tuotteen toimivuuden sekä siistin lopputuloksen. Lakan lopullinen kiinnittyminen ja pinnan kovuus saavutetaan 20 vuorokauden kuluessa levityksestä. Käsittele pintaa varoen 20 ensimmäisen vuorokauden aikana välttämällä mekaanista rasitusta, hankausta, likaantumista ja kemikaalipesua.

**V33 VINKKEJÄ**

- Suojattu pinta voidaan kätevästi puhdistaa yleisillä kodin pesuaineilla. Kiiltoaste voi vaihdella +/- 10 yksikköä.